

ProAqua UV-Houtlazuur Natuur

1. Beschrijving:

Oplosmiddelvrije, waterverdunbare, druipvrije, blijvend-elastische lazuur voor binnen en buiten. Deze lazuur is bijna kleurloos en bevat een UV-absorbeerder die het hout tegen UV-licht beschermt.

2. Inhoud & kleur:

0,125L	art.nr. 2-3621
0,75L	art.nr 2-3622
2,5 L	art.nr 2-3623
10L	art.nr 2-3624

3. Verbruik:

Ca. 70 – 90ml/m², 11-14m²/L naargelang de ondergrond.

4. Kleur:

Kleurloos;

5. Verdunningsmiddel:

Water: maximaal 5 -10% bij borstel of rol;
Maximaal 30% bij spuiten.

6. Droogtijd - Verwerkingstijd:

Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: stofdroog na 15-30 minuten; opschuren na 45 minuten en overschilderbaar na 1u. De opgegeven droogtijd is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

7. Waar gebruiken:

ProAqua UV-lazuur is een weersbestendige lazuur voor het behandelen van houten delen en dit zowel binnen als buitenshuis. ProAqua UV-lazuur is zowel toe te passen op maathoudende elementen zoals vensters en deuren als voor niet maathoudend houtwerk zoals panelen of houten bekledingen. Niet geschikt voor hout dat in onmiddellijk contact staat met de grond. Voor vloeren, trappen of andere intensief gebruikte oppervlakken, de Ecotec vloerolie gebruiken.

8.Eigenschappen:

Technisch :

Gemakkelijk verwerkbaar, quasi druipvrij en zeer goed bestand tegen wisselende weersomstandigheden. Sterk hechtend en snel drogend. Lichtvaste pigmenten. Ecotec ProAqua UV-lazuur is vrij van vluchtige organische verbindingen.

Biologisch:

Wordt op basis van niet-giftige en natuurlijke grondstoffen en dit met respect voor de natuur vervaardigd. Is volledig oplosmiddelvrij en bevat geen VOC. Veroorzaakt geen

electrostatische opladingen. Bij correct gebruik is de ProAqua lazuur onschadelijk voor mens en natuur.

9. Toepassing:

9.1 Voorbereiding

Gelachtige structuur, voor gebruik goed oproeren.

De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Hout opschuren met korrel 100-150. Oude loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. Vastzittende verflagen goed opschuren. Olie-en of harshoudend hout moet ontharst worden met alcoholoplossing. Naaldhout buiten voorbehandelen tegen blauwschimmel met Ecotec biocidehoudende houtgrondering.

9.2 Verwerking

Als grondlaag wordt 1 laag Ecotec ProAqua UV-lazuur verdund met 5 – 10% water aangebracht. Afwerking gebeurt met 2 tot 3 lagen onverdunde lazuur. Tussen de verschillende lagen opschuren met schuurpapier K 180-240. De lazuur dun aanbrengen.

Opmerking :

Wij adviseren om jaarlijks een controle uit te voeren en kleine beschadigingen onmiddellijk bij te werken.

10. Materiaal:

Goede verwerking met kwast, rol of spuitpistool. (vb. Airless of Aircoat). Materiaal na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

11. Stockering:

Koel en droog maar wel vorstvrij. Ongeopend min. 1 jaar houdbaar.

12. Samenstelling

Water, kiezelzuur, azijnzurester, tenside, UV-absorberder; gemikroniseerde TiO₂; conserveringsmiddel.
Dichtheid ca. 1,05g/cm³ Viscositeit : thixotroop.

13 Veiligheidsvoorschriften:

Ook niet giftige verven dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn. Tijdens de werkzaamheden steeds goed verluchten.

14. Verwijdering:

Verfresten laten indrogen en wegwerpen volgens lokale wetgeving.

15. Voorschriften VOC verordening:

VOC gehalte : 0,01gr./L

Cat: e-Wb

Grenswaarden : vanaf 01-01-2007 150gr./L -/- vanaf 01-01-2010 : 130 gr./L